

北海マテリアルのJIS準拠

ブラックフレコン

大型土のう袋

腹帯補強型 BL002-H

ワンウェイコンテナバック

土木工事において大型土のう袋の紫外線による劣化、破袋が問題になっております。このたび当社では現場における諸問題点を克服し開発致しました「ブラックフレコン 腹帯補強型」は当社オリジナル、フレコンバック「腹帯フレコン」を更にグレードアップさせ高安全性、高強度、高耐候性を重視した高品質フレコンです。

特徴

高グレードUV耐候剤 UV耐候剤3%配合



ブラックフレコン物性データ

規格

本体寸法	Φ1,100mm×H1,050mm
本体基布	PP1500D×15×15 ラミ無
吊ベルト	PPベルト 100mm
吊り方式	PPベルト 4点吊



試験結果

本体基布

(温度20℃ 湿度65%RH)

試験項目		タテ	ヨコ	試験方法
引張強度 N/5cm	耐候試験前	2,240	2,050	ストリップ法 JIS Z 1651 JIS L 1096
	耐候試験後	1,990	1,840	
	保持率	88.8%	89.8%	
引張伸度 (%)	耐候試験前	17.9%	15.5%	カーボンアーク灯 暴路時間50時間
	耐候試験後	17.9%	15.5%	
	保持率	100.0%	100.0%	

吊りベルト

試験項目	試験結果	単位	試験体	試験方法
引張強度	21.0	KN	100mm	JIS Z 1651
引張伸度	10.6	%		JIS L 1096

* 上記数値は試験測定値であり、保証値ではありません。

試験者 財団法人 日本繊維製品技術センター

HK 北海マテリアル株式会社

本社: 〒053-0056 苫小牧市あけぼの町3丁目2番6号 TEL(0144)57-5777 FAX(0144)57-8666
 環境事業部: 〒053-0056 苫小牧市あけぼの町3丁目2番6号 TEL(0144)57-5777 FAX(0144)57-8666
 リース事業部: 〒053-0056 苫小牧市新明町1丁目5番11号 TEL(0144)51-2888 FAX(0144)57-1102
 函館営業所: 〒041-0824 函館市西桔梗町820番地5号 TEL(0138)48-5777 FAX(0138)48-5888
 帯広営業所: 〒082-0004 河西郡芽室町東芽室北1線10番2号 TEL(0155)62-8777 FAX(0155)62-8700
 旭川営業所: 〒079-8444 旭川市流通団地2条5丁目22番2号 TEL(0166)49-5770 FAX(0166)49-5771